



PERMABOIS CLASSIC ¾" (19mm) MASSIF

DESCRIPTION:	Plancher massif			
ÉPAISSEUR:	¾" (19mm)			
LARGEUR:	3¼" (83mm)	4¼" (108mm)		5" (127mm)
LONGUEUR:	12" (300mm) à 74" (1875mm)			
ESSENCES:	Cerisier, chêne rouge, érable, hickory, merisier, noyer			
INSTALLATION:	Cloué			
PLANCHER RADIANT:	Chauffage à l'eau seulement			
EMBALLAGE:	3¼" (83mm)	4¼" (108mm)		5" (127mm)
Quantité/boîte	20pi ²	18 pi ²		20pi ²
Dimension des boîtes	10.5" x 74" x 3.5"	9" x 76" x 3.5"		10.5" x 74" x 3.5"
Poids par boîte	45 lbs	40 lbs		45 lbs
Quantité par palette	48 boîtes (960 pi ²)	48 boîtes (864 pi ²)		48 boîtes (960 pi ²)
Dimension d'une palette	44" x 42" x 74"	44" x 40" x 76"		44" x 42" x 74"
CERTIFICATION FSC				
TEST DE DURETÉ JANKA:	HICKORY: 1820LBS			
	ÉRABLE: 1450LBS			
	CHÊNE ROUGE: 1290LBS			
	MERISIER: 1260LBS			
	NOYER: 1010LBS			
RÉFÉRENCES TECHNIQUES:	CARB			
	COMPLIANT PHASE 11			
	NORMES APPLICABLES DE PROPAGATION DES FLAMMES (ASTM-E-84)			
	*IPF Indice de propagation des flammes 95 à 155 classe C (selon essence de bois)			
	*IDF Indice de dégagement des fumées 95 à 400 (selon essence de bois)			
	NORMES APPLICABLES DE PROPAGATION DES FLAMMES (ULC-S-102-2)			
	*Taux de propagation des flammes 65 à 155 (selon essence de bois)			
	*Classification pour la fumée 270 à 485 (selon essence de bois)			
	SURFACE BURNING (EN ISO 9239-1:2010)			
	Flame spread 190-196 s. Time to flame out: 1717 s.			
	FORMALDEHYDE EMISSION (ASTM-E-1333-02)			
	< 0.01 ppm			
	FORMALDEHYDE EMISSION (EN 120:92)			
	1.5mg/100g (class E1) (depending on species)			
	VOC TOTAL (ASTM-D-6670-01)			
	< 0.011ppm (depending on species)			